

## Megafiller Smooth

### Descripción del producto

Es una masilla epoxi de acabado, de dos componentes. Proporciona unas buenas propiedades de lijado, fuerte adherencia y buena resistencia a impactos mecánicos y a penetración de disolventes y agua. Adecuado para superficies correctamente preparadas, imprimadas o masilladas de acero, aluminio, composites (fibra de vidrio) y madera.

### Uso recomendado

Áreas exteriores, incluyendo el casco por encima y por debajo de la flotación, superestructura y cubiertas. Aplicar mediante llana u otra herramienta para masillar pequeñas irregularidades o imperfecciones de la superficie y amasillada o terminada.

### Colores

gamuza claro (después de mezclar el Componente A blanco con el Componente B buff)

### Ficha del producto

Propiedad	Prueba/Norma	Descripción
Sólidos en volumen	ISO 3233	98 ± 2 %
Punto de inflamación	ISO 3679 Method 1	110 °C
Densidad	calculado	1.7 kg/l
COV-US/Hong Kong	US EPA método 24 (ensayado) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	110 g/l
COV-EU	IED (2010/75/EU) (teórico)	122 g/l

Los datos facilitados son los valores esperados para una fabricación típica, sujetos a ligeras variaciones en función del color final.

Toda la información es válida para pintura mezclada.

### Espesor de película por capa

#### Rango de especificación estándar recomendado

Espesor de Película Seca	100 - 980 µm
Espesor de Película Húmeda	100 - 1000 µm
Rendimiento teórico	9.8 - 1 m <sup>2</sup> /l

## Preparación de superficie

Para asegurar una adherencia duradera de las siguientes capas, todas las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de cualquier contaminación.

### Tabla sumario de la preparación de superficies

Substrato	Preparación de superficie	
	Mínimo	Recomendado
Superficies pintadas	<p>Imprimación epoxi Jotun Yachting nueva: Recubrimiento compatible, limpio, seco y sin daños Eliminar cualquier contaminación que pueda afectar la adherencia entre capas.</p> <p>Imprimación Jotun Yachting epoxy primer curado: Exceder los intervalos máximos de repintado requerirá limpieza / lijado con almohadillas abrasivas (Scotch-Brite® o el tipo correspondiente) humedecidas con Jotun Thinner No. 17.</p> <p>Masillas: Lijado orbital o lijado manual con papel de lija de óxido de aluminio o carburo de silicio con un grano recomendado según los requisitos de preparación de la superficie del producto existente. Verifique la FT del producto relevante para obtener información detallada.</p>	<p>Imprimación epoxi Jotun Yachting nueva: Recubrimiento compatible, limpio, seco y sin daños Eliminar cualquier contaminación que pueda afectar la adherencia entre capas.</p> <p>Imprimación Jotun Yachting epoxy primer curado: Exceder los intervalos máximos de recubrimiento requerirá limpieza / lijado mediante lijado orbital o lijado manual con óxido de aluminio o papel de lija de carburo de silicio con grano P80-P120. El EPS mínimo de la imprimación existente, de acuerdo con su FT, debe permanecer después del lijado. Si es necesario, se deben aplicar capas adicionales.</p> <p>Masillas: Lijado orbital o lijado manual con papel de lija de óxido de aluminio o carburo de silicio con un grano recomendado según los requisitos de preparación de la superficie del producto existente. Verifique la FT del producto relevante para obtener información detallada.</p>

Mediante la preparación de superficie recomendada se consigue un resultado óptimo, incluyendo adherencia, protección anticorrosiva, resistencia térmica y resistencia química.

## Aplicación

### Métodos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Paleta: Navaja u otras herramientas adecuadas.

### Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Megafiller Smooth Comp A	1 parte(s)
Megafiller Smooth Comp B	1 parte(s)

### Proporción de mezcla (en peso)

Megafiller Smooth Comp A	1 parte(s)
Megafiller Smooth Comp B	1 parte(s)

Mezclar vigorosamente los dos componentes hasta alcanzar un color uniforme. Mezclar mediante llana o el equipo aprobado de mezcla de masillas.

### Diluyente/disolvente de limpieza

No añadir disolvente.

Disolvente de limpieza: Jotun Thinner No. 17

Únicamente para limpieza del equipo.

Cuando se utilizan diluyentes como disolvente de limpieza, el uso debe realizarse de acuerdo con las normativas locales vigentes.

### Tiempo de secado y curado

Temperatura del sustrato	15 °C	23 °C	35 °C
Secado superficial (al tacto)	16 h	13 h	4 h
Seco para transitar	48 h	14 h	10 h
Seco para repintar, mínimo	8 h	5 h	2 h
Seco/Curado para entrar en servicio	14 d	7 d	3 d

Los tiempos de secado y curado se determinan en condiciones controladas de temperatura y a una humedad relativa por debajo del 85%, y a los espesores secos típicos del producto (DFT).

Secado superficial (al tacto): Estado de secado del producto que no deja huella ni se muestra pegajoso al aplicar una ligera presión con un dedo.

Seco para pisar: Tiempo mínimo antes que la pintura pueda soportar tránsito peatonal sin que queden marcas permanentes, huellas u otros daños físicos.

Seco para repintar, mínimo: El tiempo mínimo recomendado antes de poder aplicar la siguiente capa.

Seco/Curado para entrar en servicio: Tiempo mínimo antes de que la pintura pueda estar expuesta permanentemente al medio previsto.

## Tiempo de inducción y tiempo de mezcla

Temperatura de la pintura 23 °C

Tiempo de vida de la mezcla 45 min

Incrementos de temperatura reducen el tiempo de vida de la mezcla.

## Dureza Shore D

	Medida después de 3 seg
Sin lijar	75 ± 5
Lijado con P120	76 ± 5

## Resistencia al calor

	Temperatura	
	Continua	Pico
Seco, atmosférico	120 °C	-

## Compatibilidad del producto

Dependiendo de la exposición real del sistema de pintura, se pueden usar distintas imprimaciones y acabados en combinación con este producto. Contacte con su oficina de Jotun para el sistema de pintado recomendado.

Capa previa: epoxi

Siguiente capa: epoxi

## Información adicional

### INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar el producto sobre un recubrimiento epoxy adecuado como el Megafiller, Megafiller Multi, Megacote o Megaprimer. Puede aplicarse sobre recubrimientos adecuadamente preparados de tipo poliuretano o poliéster mineal. Para obtener la máxima adherencia entre capas, es preciso lijar cada capa. Sellar el Megafiller Smooth con dos capas de una epoxi adecuada como el Megaprimer. Este producto puede mezclarse con Megafiller. Sin embargo, la mezcla debe realizarse de manera controlada.

Para más información contactar con la oficina de Jotun local.

## Envasado (más usual)

Volumen

Tamaño de envases

	(litros)	(litros)
Megafiller Smooth Comp A	2	3
Megafiller Smooth Comp B	2	3

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

### Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Megafiller Smooth Comp A	24 meses
Megafiller Smooth Comp B	24 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

## Precaución

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán ser formados, experimentados y tener la capacidad y equipo para mezclar/agitar y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Jotun. Los aplicadores y operarios deberán utilizar equipos de protección personal adecuados al usar este producto. Esta guía se proporciona en base al conocimiento actual del producto. Cualquier requerimiento para una modificación que se adapte a las condiciones de la obra deberá remitirse a un representante de Jotun responsable para su aprobación antes de comenzar el trabajo.

## Salud y Seguridad

Por favor, sigan las indicaciones de precaución que se muestran en el envase. Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica.

## Variación del color

Cuando proceda, los productos principalmente destinados para su uso como imprimaciones o antifouling pueden tener leves variaciones en color entre distintas partidas. Estos productos pueden decolorar y callear cuando estén expuestos a luz del sol y a la intemperie.

La retención de color y brillo de los recubrimientos de acabado pueden variar dependiendo del color, ambiente de exposición, temperatura, intensidad UV, etc, y con la calidad de la aplicación. Contacte con su representante local de Jotun para más información.

## Nota de descargo

# Ficha Técnica

## Megafiller Smooth



Jotun Protects Property

---

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).

---